

# GF<sub>sa</sub>

Glasgewebe  
PTFE-beschichtet, selbstklebend  
Glass Fabric  
PTFE coated, self adhesive  
Стеклоткань  
с ПТФЭ-покрытием, самоклеющаяся  
T



## Technische Daten Technical Data Технические данные Datos técnicos

style/article-no. ТИП/НАИМЕНОВАНИЕ Typ-/Artikel-Nr.	PTFE (%) содержание ПТФЭ (%) PTFE (%)	nomin. thickness (mm) НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА (мм) nomin. Stärke (mm)	nomin. total thickness (mm) НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА С КЛЕЕМ (мм) nomin. Gesamt-Stärke (mm)	weight* (g/m <sup>2</sup> ) Вес* (гр/м <sup>2</sup> ) Gewicht* (g/m <sup>2</sup> )	adhesion(N/cm) КЛЕЙКОСТЬ (Н/см) Klebewirk. (N/cm)	
					adhesive system   тип клея   Klebesystem temperature (°C)   температура (°C)   Temperatur (°C) standard widths (mm)   стандартная ширина (мм)   Standardbreiten (mm)	
					Silicone   СИЛИКОНОВЫЙ   Silikon	
					-70 - +260	
					1000	
<b>68.108.08AD</b>	68	0,080	0,130	155	4,4	<b>Premium Series</b>
<b>60.270.13AD</b>	60	0,130	0,180	270	5,4	
<b>65.316.15AD</b>	65	0,150	0,200	316	5,6	
<b>62.530.25AD</b>	62	0,250	0,300	530	6,0	
<b>64.135.08AD</b>	64	0,075	0,125	135	4,4	<b>Standard Series</b>
<b>58.255.13AD</b>	58	0,125	0,175	255	5,4	
<b>63.296.15AD</b>	63	0,140	0,290	296	5,6	
<b>59.490.25AD</b>	59	0,240	0,290	490	6,0	
<b>55.650.33AD</b>	55	0,330	0,380	650	6,2	
<b>34.235.13AD</b>	34	0,115	0,165	235	5,4	<b>Industrial Series</b>
<b>60.276.15AD</b>	60	0,130	0,180	276	5,6	
<b>55.455.25AD</b>	55	0,220	0,270	455	6,0	
<b>68.155.08AS/AD</b>	68	0,080	0,130	155	4,4	<b>Anti-static Series</b>
<b>58.255.13AS/AD</b>	58	0,125	0,175	255	5,4	
<b>55.455.25AS/AD</b>	55	0,230	0,280	470	6,0	
<b>63.296.15AS/AD</b>	63	0,140	0,190	296	5,6	<b>Specialty Series</b>
					adhesive system   тип клея   Klebesystem temperature (°C)   температура (°C)   Temperatur (°C) standard widths (mm)   стандартная ширина (мм)   Standardbreiten (mm)	
					Acrylic   Акриловый   Acryl	
					-70 - +170	
					1000	
<b>68.155.08AC</b>	68	0,080	0,130	155	5,2	<b>Acrylic Series</b>
<b>54.235.13AC</b>	54	0,115	0,165	235	6,0	
<b>58.255.13AC</b>	58	0,125	0,175	255	6,0	
<b>63.296.15AC</b>	63	0,140	0,190	296	6,2	
<b>55.455.25AC</b>	55	0,220	0,270	455	7,1	

\*Nominal weight excluding adhesive | Вес без клеевой основы | Gewicht der Folie ohne Kleber  
 All technical data are based on average values (tolerance: +/- 5 %). These values are not intended for use in preparing specifications.  
 Technical information contained herein are based on test results **Techflon** believes to be reliable, but they are not to be construed in any manner as warranties expressed.  
 Величины наименований рассчитаны в среднем (толерантность: +/- 5 %)  
 и соответствуют нашему сегодняшнему стандарту, который может изменяться в связи с использованием новых технологий, разработок и т.д.  
 Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, nicht um Mindestwerte (Toleranz: +/- 5 %).  
 Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behält **Techflon** sich vor.

**Techflon**  
Thomas Fahrner

Obere Laube 61  
D-78462 Konstanz

www.techflon.com  
info@techflon.com

Phone | Тел  
+49(0)7531 917541

Fax | Факс  
+49(0)7531 917543

**Techflon**  
TECHNISCHE GEWEBE